

GRANIKOT ACRYLIC

Ακρυλικός σοβάς



VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Thermal Insulation System

Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένος ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και τη διακόσμηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών (σοβά, σκυρόδεμα, θερμομονωτικά συστήματα για την πρόσοψη κτιρίων). Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824. Ο ακρυλικός σοβάς GRANIKOT ACRYLIC αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VITEX THERM, το οποίο είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ETAG-004. Αριθμός πιστοποιητικού: ETA-15/0148.

- **Άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία**
- **Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα**
- **Άπειρες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Colorfull**

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκή και διάφανη βάση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή απεριόριστου αριθμού αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex. Η λευκή βάση χρησιμοποιείται και ως λευκό προϊόν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 25 Kg.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Φινίρισμα flat:

Κοκκομετρία 1,0 mm = 1,7-2,2 Kg/m²

Κοκκομετρία 1,5 mm = 2,0-2,5 Kg/m²

Φινίρισμα grafiato:

Κοκκομετρία 1,5 mm = 1,8-2,2 Kg/m²

Κοκκομετρία 2,0 mm = 2,3-2,7 Kg/m²

Κοκκομετρία 2,5 mm = 2,8-3,2 Kg/m²

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/γ** "Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων", Τύπος **Υ**): **40 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο: **39 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά ή χρώμα.

Σε νέες επιφάνειες από τσιμέντο, μπετόν - σκυρόδεμα, γυψοσανίδες ή επιφάνειες που έχουν προηγουμένως καλυφθεί με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού εφαρμόζεται αστάρι Granikot Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με αραίωση έως μέγιστο 2% με νερό και χρήση πλαστικής σπάτουλας για τη δημιουργία του τελικού εφέ. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν υπό βροχή ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και δυνατού αέρα. Προστατεύετε τις επιφάνειες από ανομοιογενή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για να αποτραπεί ανόμοιο στέγνωμα. Να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν πρέπει να παγώσει.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 4-6 ώρες και σε βάθος σε 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Μετά την πλήρη σκλήρυνση το εφαρμοσμένο υλικό δεν χρειάζεται πλέον καμία προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

GRANIKOT ACRYLIC

Ακρυλικός σοβάς



VITEX THERM

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Thermal Insulation System

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	25.000-30.000 cps (BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)
Πυκνότητα	1,90 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

CE	
VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 13 DoP No : VIT-CPR-0011	
EN 15824:2009 Εξωτερικό και εσωτερικό επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά	
GRANIKOT [®] acrylic	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass C
Πρόσφυση	≥ 1,2 MPa
Υδαταπορρόφηση	W ₁
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	V ₃
Θερμική αγωγιμότητα	1,28 W/m•K
Ανθεκτικότητα	≥ 0,5 MPa

CE	
2423	
VITEX – ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	
15 DoP No : VIT-CRP-0010 02423-CPD-9917 ETA 15/0148 VITEX THERM ETAG 004	